

seko



ТАБЛИЦА ХИМОСТОЙКОСТИ МАТЕРИАЛОВ МЕМБРАННЫХ НАСОСОВ SEKO DUOTEK

Сделано в Италии




Таблица химостойкости

NB

Информация, приведенная в настоящем документе, основана на использовании достоверных источников.

Компания Seko не проводила тестирование совместимости всех возможных видов жидкостей с материалами насосов серии Duotek.

Каждая задача по перекачиванию жидкости имеет свою собственную специфику (температуру, давление, продолжительность процесса, наличие примесей в жидкости) и поэтому в ряде случаев поведение материалов при контакте с жидкостью может отличаться от данных, приведенных ниже.

Компания Seko строго рекомендует проводить предварительное практическое тестирование насосов на совместимость с жидкостью в случае наличия сомнений в химической стойкости материалов насосов.

В некоторых случаях галогенсодержащие растворители (дихлорметан, дихлорэтан, четырехфтористый углерод, метилхлорид и др.) при контакте с алюминием могут привести к взрыву. Чтобы избежать опасности используйте насосы из нержавеющей стали.

Общие сведения о полимерных и каучуковых материалах насосов

| CODE/TRADE NAME | MATERIAL | COMPOSITION | SEKO CODE |
|--------------------|-------------------------------------|---------------------------------|-----------|
| NBR (PERBUNAN®) | Nitrile Rubber | Acrylonitrile-Butadiene | N |
| EPDM (DUTRAL®) | Ethylene Propylene Termopolimer | Ethylene Propylene Termopolimer | D |
| PVDF (KYNAR®) | PVDF | Polyvinylidene Fluoride | K |
| PP | Polypropylene | Polypropylene | P |
| PPS (RYTON®) | PPS | Polyphenylene Sulfide | R |
| PTFE (TEFLON®) | PTFE | Polytetrafluoroethylene | T |
| FPM (VITON®) | Fluorocarbon rubber | Fluoro-Elastomer | V |
| SANTOPRENE® | Thermoplastic Rubber | Thermoplastic Elastomer | M |
| HMWHDPE(POLIZENE®) | High Molecular Density Polyethylene | Ethylene polymer | Z |
| HYTREL® | Thermoplastic Rubber | Polyester elastomer | H |

| | ALLUMINIUM | AISI 316 | NBR | PP | EPDM | PVDF | PPS | PTFE | FPM | SANTOPRENE | PE |
|-----------------------|------------|----------|-----|----|------|------|-----|------|-----|------------|----|
| Acetaldehyde | B | A | D | A1 | A | D | A | A | D | - | B |
| Acetamide | A | A | A | A1 | A | C | A | A | B | - | - |
| Acetate Solvent A | A | C | B1 | A | A | A | A | D | - | - | |
| Acetic Acid | B | B | C | B | A | C | A | A | B | C | B |
| Acetic Acid 20% | B | A | B | A | A | A | A | A | B | C | B |
| Acetic Acid 80% | B | B | C | A | A | C | A | A | B | C | B |
| Acetic Acid, Glacial | B | A | C | A1 | B | A1 | A | A | D | - | B |
| Acetic Anhydride | A1 | A | D | B1 | B | B1 | A | A | D | D | D |
| Acetone | A | A | D | A | A | D | A | A | D | A1 | A2 |
| Acetonitrile | | | | | | | | | | | |
| Acetophenone | B | B | D | A | A | A | B | A | D | A | - |
| Acetyl Bromide | - | - | - | - | - | - | - | A | - | - | - |
| Acetyl Chloride (dry) | D | A | D | D | D | A2 | A | A | A | A | - |
| Acetylene | A | A | B | A1 | A | A | A | A | A | - | - |
| Acrylonitrile | B1 | A1 | D | A1 | D | A1 | - | A | D | D | - |
| Adipic Acid | A | A2 | C | B2 | A2 | A2 | - | A | A2 | - | - |
| Alcohols: Amyl | B | A | B | B1 | A | A | A | A | A | A | A |
| Alcohols: Butyl | B | A | C | A | A2 | A | A | A | A | B | A |
| Alcohols: Benzyl | B | B | D | A | B | A | A | A | A | - | A |
| Alcohols: Diacetone | A1 | A | D | B2 | A | A1 | - | A | D | - | - |
| Alcohols: Ethyl | B | A | C | A | A | - | - | A | A | - | - |
| Alcohols: Hexyl | A | A | A | - | C | - | - | A | C | - | - |
| Alcohols: Isobutyl | B | A | B | A1 | A | - | - | A2 | A | - | A |
| Alcohols: Isopropyl | B | B | B | A2 | A | - | - | A2 | A | - | A |
| Alcohols:Methyl | A1 | A | A | A2 | A | A | A | A | C | A | A |
| Alcohols:Octyl | A | A | B | - | A | - | - | - | B | - | - |
| Alcohols: Propyl | A | A | A | A | A | A2 | A | A | A | A | A |
| Alkazene | - | - | D | - | D | - | - | A | A | D | - |
| Allyl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Allyl Chloride | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aluminum Acetate | A | B | C | - | A | - | A | A | D | A | - |

Химическая стойкость: A = Превосходная B = Хорошая C = Умеренная, материал не рекомендуется D = Быстрое разрушение материала, материал не рекомендуется,

1. Хорошая стойкость при температуре до 22°C 2. Хорошая стойкость при температуре до 48°C

“ - ” = Нет данных по химической стойкости

| | ALLUMINIUM | AISI 316 | NBR | PP | EPDM | PVDF | PPS | PTFE | FPM | SANTOPRENE | PE |
|---------------------------------|------------|----------|-----|----|------|------|-----|------|-----|------------|----|
| Aluminum Chloride | D | B | A | A | A | A | A | A | A | - | A |
| Aluminum Chloride 20% | D | C1 | A | A | A | A | A | A | A | - | - |
| Aluminum Fluoride | B1 | D | A | A | A | A | A | A | A | - | A |
| Aluminum Hydroxide | B1 | C1 | A | A | A | A | - | A | A | - | - |
| Aluminum Nitrate | D | A | A2 | A2 | A2 | A2 | - | A | A2 | - | - |
| Aluminum Phosphate | - | A | A | - | A | - | - | A | A | - | - |
| Aluminum Potassium Sulfate 10% | C | A | A | A | A | B | - | A | A | - | A |
| Aluminum Potassium Sulfate 100% | C | B2 | A | A | A | - | - | A | A | - | A |
| Aluminum Sulfate | B1 | B2 | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Alum-Nh3-Cr-K | - | - | A | - | A | - | - | A | D | A | - |
| Alums | A | A | A | A | A1 | - | - | A | A | - | - |
| Amines | B | A | D | B2 | B | - | B | A2 | D | - | A |
| Ammonia 10% | A2 | A | A | A2 | A | A | A1 | A | D | - | A |
| Ammonia Gas (Hot) | - | - | C | - | C | - | A | A | D | C | - |
| Ammonia Gas (Cold) | - | - | A | B | D | - | - | - | A | D | - |
| Ammonia Nitrate | C | A | C | A | A | A | A | A | D | - | - |
| Ammonia Water | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ammonia, anhydrous | A1 | A2 | B | A | A | A | A1 | A | D | - | A |
| Ammonia, liquid | A | A2 | C | A2 | A | A | A1 | A | D | - | - |
| Ammonium Acetate | A | A | B | A | A | - | - | A | A | - | - |
| Ammonium Bifluoride | B | B1 | B | A | A2 | A | - | A | A | - | - |
| Ammonium Carbonate | B | B | B | A | A | A | A | A | A | - | A |
| Ammonium Chloride | B1 | B2 | B | A | A | A | A | A | A | - | A |
| Ammonium Hydroxide | B2 | A1 | D | A | A | A | A | A | B | - | A |
| Ammonium Nitrate | B1 | A | A | A | A | A | A | A | A | - | A |
| Ammonium Nitrite | - | - | A | A | A | - | - | A | - | A | - |
| Ammonium Persulfate | D | B | A | A | B | A1 | - | A1 | A | - | A |
| Ammonium Phosphate, Dibasic | B1 | C | A | A | A | A | A | A2 | A | - | B |

Химическая стойкость: A = Превосходная B = Хорошая C = Умеренная, материал не рекомендуется D = Быстрое разрушение материала, материал не рекомендуется,

1. Хорошая стойкость при температуре до 22°C 2. Хорошая стойкость при температуре до 48°C

" - " = Нет данных по химической стойкости

| | ALLUMINIUM | AISI 316 | NBR | PP | EPDM | PVDF | PPS | PTFE | FPM | SANTOPRENE | PE |
|-------------------------------|------------|----------|-----|----|------|------|-----|------|-----|------------|----|
| Ammonium Phosphate, | B | C | A | A | A | - | - | A | A | - | B |
| Ammonium Phosphate, Tribasic | B | B | A | A | A | - | - | A | A | - | B |
| Ammonium Sulfate | A1 | B | A | A | A | A | A | A | A | - | A |
| Ammonium Sulfite | D | B | A1 | A2 | A1 | - | - | A2 | D | - | D |
| Ammonium Thisulfate | - | A | A | - | A1 | - | - | - | - | - | - |
| Amyl Acetate | A | A | D | B1 | A | A2 | A | A | D | D | B |
| Amyl Alcohol | B | A | B | B1 | A | A | A | A | A | A | A |
| Amyl Chloride | A1 | A2 | D | D | D | A | - | A | B1 | - | - |
| Amyl-Alcohol | B | B | B | B | A | A | B | A | B | A | - |
| Amyl-Borate | - | - | A | - | D | - | - | A | A | D | - |
| Amyl-Chloronapthalene | - | - | B | - | D | - | - | A | A | D | - |
| Amyl-Napthalene | - | - | D | - | D | - | - | - | - | - | - |
| Aniline | C | B | D | A1 | B | A1 | A | A | A | A | B |
| Aniline Dyes | B | A | C | - | A | - | B | A | A | A | - |
| Aniline Hydrochloride | D | D | D | D | B | A2 | - | A | A | - | - |
| Animal Fats | A | A | A | - | A | - | A | A | A | A | - |
| Ansul Ether | - | - | C | - | C | - | - | A | D | C | - |
| Antifreeze | A | A | A | D | A | - | - | - | A | A | - |
| Antymoni Trichloride | D | D | B | A | B1 | A | - | A | A2 | - | A |
| Aqua Regia (80% HCl, 20%HNO3) | D | D | D | B1 | C | A2 | D | A | B | - | B |
| Arochlor 1248 | A | B | C1 | D | B | - | - | A | A | - | - |
| Aromatic Hydrocarbons | A | C | D | D | - | - | - | A | A | - | - |
| Arsenic Acid | D | A2 | A2 | A | A2 | A | A | A | A2 | - | - |
| Arsenic Salts | - | - | - | - | - | - | - | - | A | - | - |
| Arsenic Trichloride | D | D | C | - | D | - | D | A | D | D | - |
| Askarel | - | - | B | - | D | - | - | A | A | D | - |
| Asphalt | A | A | B | B1 | D | A | A | A1 | A | - | - |
| Barium Carbonate | D | B | A2 | A | A | A | A2 | A | A | - | B |
| Barium Chloride | D | A1 | A | A | A | A | A | A | A | - | B |
| Barium Cyanide | C1 | A2 | C | D | A | - | - | A1 | A | - | - |
| Barium Hydroxide | D | B | A | B | A | A | A | A | A | - | - |

Химическая стойкость: A = Превосходная B = Хорошая C = Умеренная, материал не рекомендуется D = Быстрое разрушение материала, материал не рекомендуется,

1. Хорошая стойкость при температуре до 22°C 2. Хорошая стойкость при температуре до 48°C

" - " = Нет данных по химической стойкости

| | ALLUMINIUM | AISI 316 | NBR | PP | EPDM | PVDF | PPS | PTFE | FPM | SANTOPRENE | PE |
|-----------------------|------------|----------|-----|----|------|------|-----|------|-----|------------|----|
| Barium Nitrate | B | B | A2 | A | A | - | - | A1 | A | - | B |
| Barium Sulfate | B | B1 | A | B1 | A | A | A | A | A | - | A |
| Barium Sulfide | D | B2 | A | B | A | A | - | A | A | - | A |
| Beer | A | A | A | A1 | A | A | A2 | A | A | - | A |
| Beet Sugar Liquids | A | A | A | A | A | - | A | A | A | A | - |
| Beet Sugar Liquors | A | A | A | - | A | A | A | A | A | A | - |
| Benzaldehyde | B | B | D | D | A | A2 | A | A1 | D | D | - |
| Benzene | B | B | D | D | D | A2 | A | A | A | D | C1 |
| Benzene Sulfonic Acid | D | B | D | D | D | - | A | A | A | - | - |
| Benzol | B1 | A1 | D | B | D | A | A | A | A | - | - |
| Benzonic Acid | B | B | D | B1 | D | A | A1 | A2 | A | - | A |
| Benzonitrile | - | D | - | - | - | - | - | A2 | - | - | - |
| Benzyl Benzoate | A | B | D | - | B | - | A | A | A | B | - |
| Benzyl Chloride | D | B1 | D | C1 | D | - | - | - | A2 | - | - |
| Bibutyl Sebecate | - | A | D | B | B | A | - | A | B | B | - |
| Blast Furnace Gas | - | - | - | - | B | A | A | - | - | - | - |
| Bleaching Liquors | - | - | D | A1 | D | - | - | A | A | - | - |
| Borax (Sodium Borate) | B1 | A | B | B | A | A | A | A | A | - | A |
| Bordeaux Mixture | D | A | A | - | A | - | D | A | A | A | - |
| Boric Acid | D | A1 | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Brewery Slop | - | A | A | - | - | - | - | - | A | - | - |
| Brine | C | - | A | A | A | A | C | A | A | A | - |
| Brnzol, Alcohol | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bromide-Trifluoride | D | B | D | D | D | - | D | A | D | D | - |
| Bromine | D | D | D | D | D | A | D | A | A | - | D |
| Bromine-Anhydrous | D | D | - | D | C | - | D | A | A | C | - |
| Bromine-Vapor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bromine-Water | D | B | - | D | - | A | D | A | A | - | - |
| Bromobenzene | D | B | D | D | D | A | D | A | B | D | - |
| Bunker Oil | A | A | A | - | D | - | A | A | A | D | - |
| Butadiene | A | A1 | D | C | C | A | A1 | A2 | B | - | C |

Химическая стойкость: A = Превосходная B = Хорошая C = Умеренная, материал не рекомендуется D = Быстрое разрушение материала, материал не рекомендуется,

1. Хорошая стойкость при температуре до 22°C 2. Хорошая стойкость при температуре до 48°C

" - " = Нет данных по химической стойкости

| | ALLUMINIUM | AISI 316 | NBR | PP | EPDM | PVDF | PPS | PTFE | FPM | SANTOPRENE | PE |
|--------------------------|------------|----------|-----|----|------|------|-----|------|-----|------------|----|
| Butane | A | A2 | A | A1 | D | A | A | A | A | - | - |
| Butanol (Butyl Alcohol) | B | A1 | A | A1 | A2 | A | A | A2 | A | B | A |
| Butraldehyde | - | - | D | D | B | - | - | A | D | B | - |
| Butter | A | A | A | - | A | - | - | A | A | D | - |
| Buttermilk | A | A | A | A1 | A1 | - | - | A | A | - | - |
| Butyl Phthalate | B2 | B2 | D | B2 | B2 | B1 | A | A2 | C1 | - | A |
| Butyl Acetyl Ricinoleate | A | A | A | - | D | - | A | A | A | D | - |
| Butyl Acrylate | - | - | D | D | D | - | - | A | D | D | - |
| Butyl Alcohol | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Butyl Amine | A2 | A | - | B1 | - | A1 | D | A2 | D | D | - |
| Butyl Benzoate | B | B | - | - | B | - | B | A | A | B | - |
| Butyl Carbitol | - | - | A | - | A | - | - | A | A | A | - |
| Butyl Cellosolve | - | - | B | - | A | A | - | A | C | A | - |
| Butyl Chloride | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Butyl Ether | A1 | A1 | B2 | D | D | A1 | A2 | A1 | D | D | - |
| Butyl Oleate | - | - | - | - | B | - | - | A | A | B | - |
| Butyl Stearate | B | B | A | - | B | A | B | A | A | B | - |
| Butylacetate | A | A | AD | B1 | B | B2 | A | A | D | - | B |
| Butylene | A | A | A | - | D | A | A | A | A | D | - |
| Butyric Acid | B | B2 | D | B1 | B | A | A | A2 | B1 | D | B |
| Caffiene Citrate | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Calcium Bisulfate | - | A | A | - | A | - | - | - | - | - | - |
| Calcium Bisulfide | C | B | A1 | A | C | A | - | A | A | - | - |
| Calcium Bisulfite | D | A | A | A | D | A | A | A | A | - | A |
| Calcium Carbonate | D | B | A | A | A | A | - | A | A | - | - |
| Calcium Chlorate | - | - | A | - | A | A | - | A | A | - | - |
| Calcium Chloride | D | B2 | A | A2 | A | A | A | A | A | - | A |
| Calcium Hydroxide | C1 | B | A | A2 | A | A2 | A | A | A | - | D |
| Calcium Hypochlorite | D | B1 | C1 | A1 | B1 | A | A | A | A | - | A1 |
| Calcium Nitrate | B1 | B2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A | A2 | A2 | - | - |
| Calcium Oxide | C | A | A | A | A | A | A | A | B | - | - |

Химическая стойкость: A = Превосходная B = Хорошая C = Умеренная, материал не рекомендуется D = Быстрое разрушение материала, материал не рекомендуется,

1. Хорошая стойкость при температуре до 22°C 2. Хорошая стойкость при температуре до 48°C

" - " = Нет данных по химической стойкости

| | ALLUMINIUM | AISI 316 | NBR | PP | EPDM | PVDF | PPS | PTFE | FPM | SANTOPRENE | PE |
|----------------------------|------------|----------|-----|----|------|------|-----|------|-----|------------|----|
| Calcium Sulfate | C | B | A2 | A | A | A | A | A | A | - | - |
| Calcium Sulfide | A | B | A | A | A | - | A | A | A | A | - |
| Calgon | - | A | A | A | A | - | - | - | A | - | - |
| Cane Juice | B | A | A | C1 | A | A1 | - | A | A | - | - |
| Cane Sugar Liquors | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | - |
| Carbamate | - | - | C | - | B | - | - | A | A | B | - |
| Carbitol | B | B | B | C | B | - | B | A | A | B | - |
| Carbolic Acid (Phenol) | A | B | D | B | B | A1 | A | A | A | D | B |
| Carbon Bisulfide | B | B | C | D | D | - | - | - | A | - | - |
| Carbon Dioxide (dry) | B1 | A1 | A | A2 | B | A | A | A | B | - | C |
| Carbon Dioxide (wet) | A1 | A1 | A | A2 | B | A | A | A | B | - | C |
| Carbon Disulfide | C | A | D | B | D | A | C | A | A | D | - |
| Carbon Monoxide | A | A | A | A | A | B | - | A | A | - | C |
| Carbon Tetrachloride | D | B | D | D | D | A2 | A | A | A | - | D |
| Carbon Tetrachloride (dry) | D | B2 | C1 | D | B1 | A2 | A2 | A | A2 | D | D |
| Carbon Tetrachloride (wet) | D | A2 | D | D | D | A2 | A2 | A | - | D | C |
| Carbonated Water | A | A | A | B | - | - | - | - | A | - | - |
| Carnobic Acid | B1 | A | D | A | B | A | A | A | A | D | A |
| Catsup | D | A | A | A | A | - | - | - | A | - | - |
| Cellosolve | B | B | C | A | A | A | B | A | B | A | - |
| Cellosolve Acetate | - | - | C | - | A | A | - | A | A | A | - |
| Cellulube | - | - | D | - | A | - | - | A | A | A | - |
| Chloracetic Acid | D | C | D | B | B | A | D | A | D | B | - |
| Chloric Acid | D | C1 | - | - | - | - | - | A | - | - | - |
| Chlorinated Glue | - | A | B | - | B | - | - | - | A | - | - |
| Chlorine (dry) | C1 | B | B | D | A | A | D | A | A | D | B |
| Chlorine Dioxide | D | D | D | - | C | A | D | A | A | C | - |
| Chlorine Gas (Wet) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Chlorine Gas (Dry) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Chlorine Trifluoride | D | A | D | - | D | - | D | A | C | D | - |
| Chlorine Water | D | C | D | D | C | B | D | A | A | D | - |

Химическая стойкость: A = Превосходная B = Хорошая C = Умеренная, материал не рекомендуется D = Быстрое разрушение материала, материал не рекомендуется,

1. Хорошая стойкость при температуре до 22°C 2. Хорошая стойкость при температуре до 48°C

“ - ” = Нет данных по химической стойкости

| | ALLUMINIUM | AISI 316 | NBR | PP | EPDM | PVDF | PPS | PTFE | FPM | SANTOPRENE | PE |
|----------------------------|------------|----------|-----|----|------|------|-----|------|-----|------------|----|
| Chlorine(Wet) | D | D | D | D | D | A | D | A | A | D | - |
| Chlorine, Anhydrous Liquid | D | C | D | D | B | A1 | D | A | A | - | - |
| Chloroacetic Acid | D | A1 | D | C1 | B | A1 | A | A | D | D | D |
| Chloroacetone | D | B | D | D | D | - | D | A | B | D | - |
| Chlorobenzene (Mono) | A | B | D | C1 | D | A1 | A | B | A | D | B |
| Chlorobromometene | - | - | D | A | B | - | - | A | A | - | - |
| Chlorobutadiene | D | A | D | D | D | - | D | A | A | D | - |
| Chlorododecane | D | - | D | D | D | - | D | A | A | D | - |
| Chloroform | B1 | A | D | C1 | D | A | A | A1 | A | D | D |
| Chloronapthalene | D | B | D | D | D | - | D | A | A | D | - |
| Chlorosulfonic Acid | C | B2 | D | D | D | D | D | A | D | - | D |
| Chlorotoluene | D | B | D | D | D | - | D | A | A | D | - |
| Chocolate Syrup | A | A | A | A2 | A | - | - | A | A | - | - |
| Chrome Plating Solutions | D | D | D | B | D | - | D | A | A | D | - |
| Chromic Acid 10% | | B | D | D | C | A | A | A | B | - | A |
| Chromic Acid 30% | | B2 | D | D | B | A2 | B | A | A | D | A |
| Chromic Acid 5% | C | A | D | D | A | A | A | A | A | - | A |
| Chromic Acid 50% | D | B2 | D | D | B | A2 | A1 | A | A | D | A |
| Chromium Alum | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Chromium Salts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cider | B | A | A | A | A | - | - | - | A | - | - |
| Citric Acid | C | A2 | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Citric Oils | C | A | A | A | B | - | C | A | A | B | - |
| Clorox® (Bleach) | A | A | D | D | B | A | D | A | A | - | - |
| Cobalt Chloride(2n) | D | - | A | A | C | - | D | A | A | C | - |
| Coffee | A | A | A | A | A | - | - | - | A | - | - |
| Coke Oven Gas | - | - | C | - | D | A | - | A | A | D | - |
| Copper Acetate | D | C | B | - | A | - | D | A | - | A | - |
| Copper Chloride | - | D | A | A | A | A | A | A | A | - | - |
| Copper Cyanide | D | B | A | A | A | A | A | A | A | - | - |
| Copper Fluoborate | - | D | B | - | - | - | - | - | A | - | - |

Химическая стойкость: A = Превосходная B = Хорошая C = Умеренная, материал не рекомендуется D = Быстрое разрушение материала, материал не рекомендуется,

1. Хорошая стойкость при температуре до 22°C 2. Хорошая стойкость при температуре до 48°C

" - " = Нет данных по химической стойкости

| | ALLUMINIUM | AISI 316 | NBR | PP | EPDM | PVDF | PPS | PTFE | FPM | SANTOPRENE | PE |
|--------------------------|------------|----------|-----|----|------|------|-----|------|-----|------------|----|
| Copper Fluoride | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Copper Nitrate | D | A2 | A | A | - | A | A | A | A | - | - |
| Copper Sulfate >5% | D | B | A | A | A | A | A | A | A | - | A |
| Copper Sulfate 5% | D | B | A | A | A | A | A | A | A | - | A |
| Cream | A | A | A | A | - | - | - | A | A | - | - |
| Cresols | A | A | D | D | D | A2 | A | - | A | - | - |
| Cresylic Acid | B2 | A | D | A1 | D | B1 | - | A | A | - | - |
| Crude Oil | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cupric Acid | D | B2 | B2 | A2 | A2 | - | A | A | A2 | - | - |
| Cyclohexane | A | A | B | D | D | A | A | A | A | D | A |
| Cyclohexanol | C | B | B | B | C | A | C | A | A | C | - |
| Cyclohexanone | A | A2 | D | D | B | D | A | A | D | - | A |
| Cyniac Acid | - | A | C | - | - | - | - | A | A | - | - |
| Decane | - | - | B | A | C | - | - | A | A | C | - |
| Deklin | - | - | D | B | D | - | - | A | A | D | - |
| Denaturated Alcohol | A | A | A | A | A | - | A | A | B | A | - |
| Detergents | B | A1 | A | A | A | A | A | A | A | - | A |
| Developing Fluids | - | B | A | - | A | - | - | A | A | A | - |
| Diacetone | A | A | D | D | A | A | A | A | D | A | - |
| Diacetone Alcohol | A1 | B | D | A1 | A | D | - | A | D | - | - |
| Dibenzyl Ether | B | B | D | - | C | - | B | A | C | C | - |
| Dibenzyl Sebecate | - | - | D | - | B | - | - | A | B | B | - |
| Dibutyl Amine | - | - | C | D | D | - | A | B | D | - | - |
| Dibutyl Ether | B | B | B | D | C | - | B | A | C | C | - |
| Dibutyl Phthalate | A | A | D | C | A | - | A | A | B | A | - |
| Dichloro Isopropyl Ether | D | - | D | D | C | - | D | A | C | C | - |
| Dichlorobenzene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dichloroethane | B1 | B | D | D | - | A | - | A1 | C | D | D |
| Dichloroethylene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Diclorobenzene | B1 | B1 | D | C1 | D | A | - | A | C | D | D |
| Dicyclohexylamine | - | - | D | - | D | - | - | A | B | D | - |

Химическая стойкость: A = Превосходная B = Хорошая C = Умеренная, материал не рекомендуется D = Быстрое разрушение материала, материал не рекомендуется,

1. Хорошая стойкость при температуре до 22°C 2. Хорошая стойкость при температуре до 48°C

" - " = Нет данных по химической стойкости

| | ALLUMINIUM | AISI 316 | NBR | PP | EPDM | PVDF | PPS | PTFE | FPM | SANTOPRENE | PE |
|-------------------------|------------|----------|-----|----|------|------|-----|------|-----|------------|----|
| Diesel Fuel | A1 | A1 | A | A1 | D | A | A | A | A | D | D |
| Diethyl Benzene | - | - | D | - | D | - | - | A | A | D | - |
| Diethyl Ether | B | B | B | - | D | A | B | A | D | D | - |
| Diethyl Sebecate | A | A | D | A | B | - | A | A | A | B | - |
| Diethylamine | B | A | C | A1 | B | D | - | D | A | - | - |
| Diethylene Glycol | B1 | A | A2 | A2 | A2 | A | - | A2 | A2 | - | - |
| Diisobutylene | B | B | B | - | - | - | B | A | A | - | - |
| Diisopropyl Benzene | - | - | D | - | D | - | - | A | A | D | - |
| Diisopropyl Ketone | - | - | D | - | A | A | - | A | D | A | - |
| Dimethyl Aniline | A | - | D | A | B | A | A | A | C | B | - |
| Dimethyl Formamide | A | A | C | A | - | A | A | A | A | - | - |
| Dimethyl Phthalate | - | B | D | A | B | A | - | A | C | B | - |
| Dinitrotoluene | - | - | D | - | D | - | - | A | B | D | - |
| Diocetyl Phthalate | A | A | D | - | B | A | A | A | A | B | - |
| Diocetyl Sebecate | - | - | D | - | B | - | - | A | B | B | - |
| Dioxane | B | A | D | C | A | A | B | A | D | A | - |
| Dioxolane | - | - | D | - | C | - | - | A | B | C | - |
| Dipentene | A | A | C | - | D | - | A | A | A | D | - |
| Diphenyl | B2 | B | D | D | D | - | - | A | A2 | - | - |
| Diphenyl Oxide | B1 | A | A | D | D | B2 | A | A1 | A | - | - |
| Disodium Phosphate | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dowtherm Oil | C | A | - | - | D | A | C | A | A | D | - |
| Dry Cleaning Fluids | A | A | C | D | D | - | A | A | A | D | - |
| Dyes | B | A | - | - | - | - | - | - | A | - | - |
| Ehtyl Chloride | B | A | A | D | A | A | A | A | A | D | D |
| Epichlorohydrine | D | A | D | B | B | A | D | A | A | B | - |
| Epsom Salts (Magnesium) | B1 | B | A | A | A | A | A | A | A | - | - |
| Etanol | B | A | C | A | A | - | - | A | A | A | A |
| Ethane | - | A1 | A | D | D | A | - | A | A | - | - |
| Ethanolamine Ether | B | A | B | D | B | C1 | A | A1 | D | - | A |
| Ethyl Acetate | B1 | A | D | D | C | B1 | A | A | C | - | B |

Химическая стойкость: A = Превосходная B = Хорошая C = Умеренная, материал не рекомендуется D = Быстрое разрушение материала, материал не рекомендуется,

1. Хорошая стойкость при температуре до 22°C 2. Хорошая стойкость при температуре до 48°C

" - " = Нет данных по химической стойкости

| | ALLUMINIUM | AISI 316 | NBR | PP | EPDM | PVDF | PPS | PTFE | FPM | SANTOPRENE | PE |
|--------------------------|------------|----------|-----|----|------|------|-----|------|-----|------------|----|
| Ethyl Acetoacetate | A | - | D | - | B | A | A | A | A | B | - |
| Ethyl Alcohol Ethanol | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ethyl Benzene | A | B | D | D | D | - | A | A | A | D | - |
| Ethyl Benzoate | - | - | D | B1 | - | D | - | A | A1 | - | - |
| Ethyl Cellosolve | - | - | C | - | A | - | A | A | B | A | - |
| Ethyl Cellulose | B | B | B | - | B | - | B | A | A | B | - |
| Ethyl Chlorocarbonate | D | - | - | - | - | - | D | A | A | - | - |
| Ethyl Chloroformate | D | - | - | D | - | - | D | A | A | - | - |
| Ethyl Ether | B1 | B | D | D | D | A2 | A | A | D | - | D |
| Ethyl Formate | C | B | D | - | B | A | C | A | C | B | - |
| Ethyl Mercaptan | B | B | D | - | D | - | B | A | B | D | - |
| Ethyl Oxalate | A | - | D | - | A | - | A | A | B | A | - |
| Ethyl Pentochlorobenzene | D | - | D | D | D | - | D | A | A | D | - |
| Ethyl Silicate | B | A | A | - | A | - | B | A | A | A | - |
| Ethyl Sulfate | - | D | A | - | - | - | - | A | A | - | - |
| Ethylene | A | A | B | - | C | - | A | A | A | C | - |
| Ethylene Bromide | B | A | D | D | C | A | - | A | A | - | - |
| Ethylene Chloride | B | B | D | C1 | D | A | A | A | B | - | B |
| Ethylene Chlorohydrin | B | B | D | D | B | A | - | A | A | D | - |
| Ethylene Diamine | B1 | B | A | - | A | B | A | A | B | - | A |
| Ethylene Dichloride | A1 | B | D | D | C | A | A | A | A | D | C |
| Ethylene Glycol | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Ethylene Oxide | D | B | D | D | C | A | D | A | D | - | - |
| Ethylene Trichloride | D | A | D | D | D | - | D | A | A | D | - |
| Fatty Acids | A | A | B | A | D | A | - | A | A | D | - |
| Ferric Chloride | D | D | A | A | A | A | A | A | A | - | D |
| Ferric Nitrate | D | B | A | A | A | A | A | A | A | - | A |
| Ferric Sulfate | D | A | A | A | A | A | A | A | A | - | - |
| Ferrous Chloride | D | D | A | A | - | A | A | A | A | - | A |
| Ferrous Sulfate | B1 | B | A2 | A | A | A | A | A | B | - | - |
| Fish Oil | - | - | A | - | - | - | - | A | A | - | - |

Химическая стойкость: A = Превосходная B = Хорошая C = Умеренная, материал не рекомендуется D = Быстрое разрушение материала, материал не рекомендуется,

1. Хорошая стойкость при температуре до 22°C 2. Хорошая стойкость при температуре до 48°C

“ - ” = Нет данных по химической стойкости

| | ALLUMINIUM | AISI 316 | NBR | PP | EPDM | PVDF | PPS | PTFE | FPM | SANTOPRENE | PE |
|--------------------------|------------|----------|-----|----|------|------|-----|------|-----|------------|----|
| Fluoboric Acid | D | B | A | A | A2 | A1 | A | A | B | - | A |
| Fluorinate Cyclic Ethers | D | - | - | D | - | - | D | - | - | - | - |
| Fluorine | A | A | D | D | A1 | A1 | D | D | C | - | C |
| Fluoro Carbon Oils | D | - | - | D | A | - | D | A | A | A | D |
| Fluorobenzene | D | - | D | D | D | - | D | A | A | D | - |
| Fluorolube | - | - | C | - | A | - | - | A | A | A | - |
| Fluosilicic Acid | D | B | A | A | A2 | A1 | A | A | B1 | - | A |
| Formaldehyde 100% | A | A | C | C | A | A | B | A | D | A | A |
| Formaldehyde 40% | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | - |
| Formic Acid | A | A1 | C | A1 | A | A | A | A | C | A | A |
| Freon® 11 | D | A | B | A | D | A | A | A | B | - | - |
| Freon 113 | - | - | A | D | D | B | A | A | B | - | - |
| Freon 12 | B1 | B | A | A2 | B | A | A | A | B | - | - |
| Freon 218 | D | - | A | - | A | - | D | A | A | A | - |
| Freon 22 | D | A | D | B | A | A | A | A | D | A | A |
| Freon Bf | D | - | B | - | - | - | D | A | - | - | - |
| Freon Mf | D | - | A | - | - | - | D | A | - | - | - |
| Freon T P35 | D | - | A | - | A | - | D | A | A | A | - |
| Freon T Wd602 | D | - | B | - | B | - | D | A | A | B | - |
| Freon Ta | D | - | A | - | A | - | D | A | C | A | - |
| Freon Tc | D | - | A | - | B | - | D | A | A | B | - |
| Freon TF | D | A | A | D | D | B | D | A | B | D | - |
| Freon Tmc | D | - | B | - | B | - | D | A | A | B | - |
| Freon112 | D | - | B | - | D | - | D | A | A | D | - |
| Freon114 | D | - | A | D | C | A | D | A | A | C | - |
| Freon114b2 | D | - | B | - | D | - | D | A | B | D | - |
| Freon115 | D | - | A | - | A | - | D | A | B | A | - |
| Freon13 | D | - | A | D | A | - | D | A | A | A | - |
| Freon13b1 | D | - | A | - | A | - | D | A | A | A | - |
| Freon142b | D | - | A | - | A | - | D | A | D | A | - |
| Freon152a | D | - | A | - | A | - | D | A | D | A | - |

Химическая стойкость: A = Превосходная B = Хорошая C = Умеренная, материал не рекомендуется D = Быстрое разрушение материала, материал не рекомендуется,

1. Хорошая стойкость при температуре до 22°C 2. Хорошая стойкость при температуре до 48°C

" - " = Нет данных по химической стойкости

| | ALLUMINIUM | AISI 316 | NBR | PP | EPDM | PVDF | PPS | PTFE | FPM | SANTOPRENE | PE |
|--------------------------|------------|----------|-----|----|------|------|-----|------|-----|------------|----|
| Freon21 | D | - | D | D | D | A | D | A | A | D | - |
| Freon31 | D | - | D | - | A | - | D | A | D | A | - |
| Freon32 | D | - | A | - | A | - | D | A | D | A | - |
| Freon502 | D | - | B | - | - | - | D | A | B | - | - |
| Freonc316 | D | - | A | - | A | - | D | A | A | A | - |
| Freonc318 | D | - | A | - | A | - | D | A | A | A | - |
| Fruit Juice | A | A | A | B | - | A | - | A | A | - | - |
| Fuel Oils | C1 | A | A | A | D | B | A | B | A | - | D |
| Fumaric Acid | - | - | C | - | - | - | - | A | A | - | - |
| Furan | - | - | D | C | D | - | - | A | C | D | - |
| Furan Resin | A | A | D | D | C | D | A | A | D | A | - |
| Furfural | A1 | B | D | D | D | B2 | A | A | D | - | A |
| Gallic Acid | D | B | B | A | B | A1 | A | B | A | - | A |
| Gasoline (high-aromatic) | D | A | A | A | D | A | A | B | A | - | C |
| Gasoline, leaded, ref. | A | A2 | A2 | B | D | A | A | A | A1 | - | C |
| Gasoline, unleaded | A2 | A2 | A1 | C1 | D | A | A | A | A1 | - | C |
| Gelatin | A | A2 | A | A | A | A | - | A | A | - | A |
| Glucose | A | A | A | A | A | A | B | A | A | - | A |
| Glue, P.V.A. | A | A2 | A2 | - | A | - | - | A | B | - | A |
| Glycerin | A | A | A | A | A | A | A | A | A | D | A |
| Glycolic Acid | - | A | A | A | A | B | A | A | A | - | - |
| Glycols | B | B | A | A | A | A | B | A | A | A | - |
| Gold Monocyanide | - | A | A | - | - | A | - | D | A | - | - |
| Grape Juice | - | A | A | - | A | A | - | A | A | - | - |
| Grease | - | A | A | - | D | A | - | A | A | D | - |
| Green Sulfate Liquor | - | - | A | A | A | - | - | A | A | A | - |
| Halowax Oil | - | - | D | - | D | - | - | A | A | D | - |
| Heptane | A | A | A | C2 | D | A | A | A | A | A | A |
| Hexane | A | A | A | B1 | D | A | A | A | A | - | C |
| Honey | A | A | A | A | A | A | - | A | A | - | - |
| Hydraulic Oil (Petro) | A | A | A | D | D | A | D | A | A | D | A |

Химическая стойкость: A = Превосходная B = Хорошая C = Умеренная, материал не рекомендуется D = Быстрое разрушение материала, материал не рекомендуется,

1. Хорошая стойкость при температуре до 22°C 2. Хорошая стойкость при температуре до 48°C

“ - ” = Нет данных по химической стойкости

| | ALLUMINIUM | AISI 316 | NBR | PP | EPDM | PVDF | PPS | PTFE | FPM | SANTOPRENE | PE |
|-------------------------------|------------|----------|-----|----|------|------|-----|------|-----|------------|----|
| Hydraulic Oil (Synthetic) | A | A | D | D | A | A | - | A | A | - | - |
| Hydraulic Oils (Petroleum) | A | A | A | D | C | A | A | A | A | C | C |
| Hydraulic Oils(Synthetic) | A | A | C | D | - | A | A | - | A | - | A |
| Hydrazine | - | A | B | C | A | A | - | A | A | - | - |
| Hydrobromic Acid 100% | D | D | D | C1 | A | A | A1 | A | A | - | A |
| Hydrobromic Acid 20% | D | D | D | A2 | A | A | - | - | A | - | A |
| Hydrochloric Acid 10% | D | D | D | A | D | A | D | A | A | - | - |
| Hydrochloric Acid 38% | D | D | - | B | A | A | D | A | A | A | A |
| Hydrochloric Acid 37% | D | D | B | C | C | A | D | A | A | C | C |
| Hydrochloric Acid, Dry Gas | D | D | - | B | - | A | A | A | - | - | - |
| Hydrocyanic Acid | A | A | B | A | B | A | B | A | A | A | A |
| Hydrocyanic Acid (Gas 10%) | - | - | B | A | A | - | - | A | A | - | - |
| Hydrofluoric Acid 100% | D | B1 | D | D | D | A | D | A | B | D | A1 |
| Hydrofluoric Acid 20% | D | D | D | D | D | A | A | A | A | - | - |
| Hydrofluoric Acid 50% | D | D | D | D | D | A | A | A | B | - | - |
| Hydrofluoric Acid 75% | D | D | D | D | C | A | B | A | B | - | - |
| Hydrofluosilicic 20% | D | B1 | A | A | A | A | A | A | A | - | - |
| Hydrofluosilicic Acid 100% | D | D | B | A | A | A1 | A1 | A | A | - | A |
| Hydrogen Gas | A | A | A | A | A | A | A | A | A | - | A |
| Hydrogen Peroxide 5% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hydrogen Peroxide 10% | A | B | D | A | A | A | A | A | A | - | A |
| Hydrogen peroxide 100% | A | A2 | D | B1 | D | A1 | C | A | A | - | - |
| Hydrogen Peroxide 30% | A | B | D | B1 | B | A | A1 | A | A | - | A |
| Hydrogen Peroxide 50% | A | A2 | D | B1 | B | A1 | - | A | A | - | - |
| Hydrogen Sulfide (acqua) | B | A | D | A1 | B | A | A | A | D | - | A |
| Hydrogen Sulfide (dry) | B | A | D | A1 | B | A | A | A | D | - | A |
| Hydrogen Sulfide (Wet) (Cold) | D | A | C | A | A | - | D | A | A | A | A |
| Hydrogen Sulfide (Wet) (Hot) | D | A | D | A | A | - | D | A | B | A | A |
| Hydroquinone | B | B | D | A | D | - | - | A | B | - | - |
| Hydroxyacetic Acid 70% | - | - | A | - | A | A | - | A | A | - | - |
| Hypochlorous Acid | D | D | D | A | B | A | D | A | A | B | - |

Химическая стойкость: A = Превосходная B = Хорошая C = Умеренная, материал не рекомендуется D = Быстрое разрушение материала, материал не рекомендуется,

1. Хорошая стойкость при температуре до 22°C 2. Хорошая стойкость при температуре до 48°C

“ - ” = Нет данных по химической стойкости

| | ALLUMINIUM | AISI 316 | NBR | PP | EPDM | PVDF | PPS | PTFE | FPM | SANTOPRENE | PE |
|--------------------------|------------|----------|-----|----|------|------|-----|------|-----|------------|----|
| Ink | - | C | A | - | - | A | - | A | A | - | A |
| Iodine | A | D | B | C | B | A2 | D | A | A | - | A |
| Iodine (in alcohol) | B | - | - | - | A | A | - | - | - | - | - |
| Iodine Pentafluoride | - | - | D | - | D | - | - | A | D | D | - |
| Iodoform | - | A | D | - | A | C | - | C | - | - | - |
| Isobutyl Alcohol | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Isooctane | A1 | A1 | A2 | A2 | D | A2 | A | A | A1 | D | A2 |
| Isophorone | A | A | D | - | C | - | A | A | D | C | - |
| Isopropyl Acetate | D | A | D | B1 | B | D | - | A | D | - | C |
| Isopropyl Chloride | D | A | D | D | D | - | D | A | B | D | - |
| Isopropyl Ether | A | A | B | B | D | D | - | A1 | D | - | A |
| Isotane | D | - | A | D | - | A | - | - | A | - | - |
| Jet Fuel (JP3, JP4, JP5) | A | A | A | A1 | D | B | A | A | A | D | - |
| Kerosene | A | A | A | B | D | A | A | A | A | D | C |
| Ketones | B | A | D | C | A | C1 | A | A | D | D | C |
| Lacquer Thinners | A | A | D | D | D | - | - | A | D | D | - |
| Lacquers | A | A | D | D | D | D | - | A | D | - | - |
| Lactic Acid | B | B1 | A | B | A | B1 | A | A | A | - | A |
| Lard | A | A | A | B1 | D | A | - | A | A | A | A |
| Latex | A | A2 | A | A2 | A | A | - | A | A | - | - |
| Lead Acetate | D | B1 | B | A1 | A | A | A | A | D | - | A |
| Lead Nitrate | D | B1 | A2 | A2 | A2 | A2 | A | A1 | A2 | - | A |
| Lead Sulfamate | C | C | B | A2 | A | A | - | B | A | - | - |
| Ligroin | D | A | A | A2 | D | A | - | A | A | - | - |
| Lime | A | A | A | - | A | A | - | A1 | A | - | A |
| Lime Bleach | D | A | A | B | A | - | D | A | A | A | - |
| Lime Sulfur | - | A | D | A | C | A | - | A | A | C | - |
| Lindol | - | - | D | - | A | - | - | A | B | A | - |
| Linoleic Acid | A2 | A | B1 | B1 | D | A2 | - | A | B1 | - | - |
| Liquefied Petroleum Gas | - | - | A | D | D | - | - | A | A | D | - |
| Lithium Chloride | D | A2 | A2 | A2 | A1 | A2 | - | A | A1 | - | D |

Химическая стойкость: A = Превосходная B = Хорошая C = Умеренная, материал не рекомендуется D = Быстрое разрушение материала, материал не рекомендуется,

1. Хорошая стойкость при температуре до 22°C 2. Хорошая стойкость при температуре до 48°C

" - " = Нет данных по химической стойкости

| | ALLUMINIUM | AISI 316 | NBR | PP | EPDM | PVDF | PPS | PTFE | FPM | SANTOPRENE | PE |
|--|------------|----------|-----|----|------|------|-----|------|-----|------------|----|
| Lithium Hydroxide | D | B | C | - | - | - | - | A | - | - | D |
| Lubricants | A2 | A2 | A | A1 | D | A | A | A | A | - | A |
| Lubricating Oils (Petroleum) | A | A | A | B | D | A | A | A | A | D | - |
| Lye: Ca(OH) ₂ Calcium Hydroxide | C1 | B | A | A2 | A | A2 | A | A | B1 | - | - |
| Lye: KOH Potassium Hydroxide | D | A1 | B1 | A | A2 | A | A | A | B | - | - |
| Lye: NaOH Sodium Hidroxide | D | B1 | A1 | A | B1 | D | A | A | B1 | A | A |
| Magnesium Bisulfate | D | A1 | B | A2 | - | - | - | A | - | - | - |
| Magnesium Carbonate | A | B | A2 | A | A | A | - | A1 | A | - | - |
| Magnesium Chloride | D | D | A2 | A2 | A | A | A1 | A | A2 | - | A |
| Magnesium Hydroxide | C1 | A1 | A | A | A | A | A | A | A | - | A |
| Magnesium Nitrate | B | B | A | A | A | A | A | A | A | - | A |
| Magnesium Oxide | B | A | A | - | - | - | - | A | C | - | - |
| Magnesium Sulfate (Epsom Salts) | B1 | B | A | A | A | A | A | A | A | - | - |
| Maleic Acid | B1 | B | D | A | D | A | B | A | A | - | A |
| Maleic Anhydride | A | A | D | D | D | A | - | A | A | - | - |
| Malic Acid | B1 | A2 | A | A1 | D | A | - | A | A | - | - |
| Manganese Sulfate | B1 | B2 | A2 | - | A2 | A2 | A2 | A | A2 | - | - |
| Mash | A | A | A | - | A | - | - | - | A | - | - |
| Mayonnaise | A | A | C | - | - | A | - | A | A | - | - |
| Mehtyl Butyl Ketone | - | A | D | D | A1 | D | - | - | D | - | - |
| Melamine | - | D | C | A | A | - | - | A | A | - | - |
| Mercuric Chloride (dilute) | D | D | A | B | A1 | A | A | A | A | - | A |
| Mercuric Cyanide | D | C | A | B | A1 | A | A | B | A1 | - | - |
| Mercurous Nitrate | D | A1 | B1 | A | A1 | A | - | A | A1 | - | - |
| Mercury | D | A | A | B | A | A | - | A | A | - | A |
| Mesityl Oxide | A | A | D | - | B | - | A | A | D | B | - |
| Methane | A | A | A | A | D | A | - | A | A | D | - |
| Methanol (Methyl Alcohol) | A1 | A | A | A2 | A | A | A | A | C | A | A |
| Methyl Acetate | A | B | D | D | B | B1 | - | A | D | - | - |
| Methyl Acetate | A | A | D | - | A1 | D | - | A | D | - | - |
| Methyl Acrylate | - | - | D | D | B | B1 | - | - | D | - | - |

Химическая стойкость: A = Превосходная B = Хорошая C = Умеренная, материал не рекомендуется D = Быстрое разрушение материала, материал не рекомендуется,

1. Хорошая стойкость при температуре до 22°C 2. Хорошая стойкость при температуре до 48°C

" - " = Нет данных по химической стойкости

| | ALLUMINIUM | AISI 316 | NBR | PP | EPDM | PVDF | PPS | PTFE | FPM | SANTOPRENE | PE |
|------------------------------|------------|----------|-----|----|------|------|-----|------|-----|------------|----|
| Methyl Alcohol 10% | A1 | A | A | A2 | A | A | A | A | C | - | A |
| Methyl Bromide | D | A | B1 | C | D | A | - | A | A | D | C |
| Methyl Cellosolve | B | B | A1 | B | B2 | A | - | A | D | A | - |
| Methyl Chloride | D | A | D | D | D | A | B | A | A1 | D | - |
| Methyl Cyclopentane | - | - | B | - | D | - | - | A | A | D | - |
| Methyl Dichloride | - | - | D | D | D | D | - | - | A1 | - | - |
| Methyl Ethyl Ketone | B | A | D | B | A2 | D | A | A | D | D | A |
| Methyl Ethyl Ketone Peroxide | - | - | D | - | D | - | - | - | D | - | - |
| Methyl Formate | A | B | D | - | A | - | A | A | D | A | - |
| Methyl Isobutyl Ketone | B | B | D | A | B1 | D | A | A | D | - | - |
| Methyl isopropyl Ketone | A | A | D | - | C1 | - | - | A | D | - | - |
| Methyl Methacrylate | - | B | D | D | D | B1 | - | - | D | - | - |
| Methyl Oleate | - | - | D | - | C | - | - | A | B | C | - |
| Methyl Salicylate | A | - | D | B | C | - | A | A | B | C | - |
| Methylacrylic Acid | - | - | - | - | B | - | - | A | B | B | - |
| Methylamine | A | A | B | A2 | A1 | C | - | A | D | - | - |
| Methylene Chloride | C | B | D | B1 | C1 | B1 | A | A | B | D | B |
| Milk | A | A | A1 | B | A | A2 | - | A | A | - | A |
| Mineral Spirits | A | A | A | B | D | - | A | A | A | - | - |
| Molasses | A | A | A | B | A1 | B1 | - | A | A | - | A |
| Mono, Di, Tribasic | D | A | A | A | - | - | D | - | A | B | A |
| Monobromoro Benzene | - | - | - | - | - | - | D | - | - | D | - |
| Monochloroacetic acid | D | A1 | D | - | C | B1 | - | A2 | C | D | D |
| Monochlorobenzene | D | A | D | D | D | A | - | A | A | D | - |
| Monoethanolamine | B | A | B1 | B | B | C | A | A | D | - | - |
| Monomethyl Aniline | - | - | D | C | D | - | - | A | C | A | - |
| Monomethyl Ether | - | - | B | - | A | - | - | A | A | A | - |
| Monovynil Acetylene | - | - | A | - | A | - | B | A | A | A | - |
| Morpholine | A1 | A1 | D | B2 | D | B1 | C | A2 | - | - | - |
| Motor Oil | A1 | A2 | A | A1 | D | B | A | A | - | - | - |
| Mustard | B | A | B | A | A | A | - | A | D | A | - |

Химическая стойкость: A = Превосходная B = Хорошая C = Умеренная, материал не рекомендуется D = Быстрое разрушение материала, материал не рекомендуется,

1. Хорошая стойкость при температуре до 22°C 2. Хорошая стойкость при температуре до 48°C

“ - ” = Нет данных по химической стойкости

| | ALLUMINIUM | AISI 316 | NBR | PP | EPDM | PVDF | PPS | PTFE | FPM | SANTOPRENE | PE |
|-----------------------------|------------|----------|-----|----|------|------|-----|------|-----|------------|----|
| N Hexaldehyde | A | A | D | - | B | - | A | A | C | B | - |
| N Hexene 1 | - | - | A | - | D | - | - | A | A | D | - |
| N Octane | - | - | D | D | D | - | D | A | A | D | - |
| Naphtha | A | A | A | B | D | A | A | B | A | D | C |
| Naphthalene | B1 | A | D | B | D | A2 | A | A | A | D | A |
| Napthenic Acid | B | A | B | - | D | - | A | A | A | D | - |
| Natural Gas | A | A | A | A | D | - | - | A | A | D | - |
| Neatsfoot Oil | A | A | A | - | B | - | - | A | A | B | - |
| Neville Acid | - | - | C | - | B | - | D | A | A | B | - |
| Nickel Acetate | D | - | B | - | A | A | - | A | A | A | - |
| Nickel Chloride | D | C | A1 | A | A1 | A | A | A | A | - | A |
| Nickel Nitrate | D | B2 | A1 | A2 | A2 | A2 | - | A2 | A2 | - | A |
| Nickel Sulfate | D | B1 | A1 | A | A1 | A | A | A | A | - | A |
| Niter Cake | - | - | A | - | A | - | A | A | A | A | - |
| Nitrating Acid (<1% Acid) | D | A | - | C | - | - | C | A | - | D | - |
| Nitrating acid (<15% H2SO4) | D | C | - | C | - | - | C | A | - | D | - |
| Nitrating Acid (<15% HNO3) | D | D | - | C | - | - | C | A | - | D | - |
| Nitrating Acid (>15% H2SO4) | D | C | D | C | A1 | - | D | A | - | D | - |
| Nitric Acid (20%) | D | A | D | A2 | A1 | A | C | A | A | D | D |
| Nitric Acid (50%) | D | A1 | D | B | D | A1 | C | A | A | D | D |
| Nitric Acid (5-10%) | A | A | D | A | A1 | A1 | B1 | A | A | - | A |
| Nitric Acid (Concentrated) | D | A1 | D | D | D | A1 | C | A | A | D | D |
| Nitric Acid Red Fuming | A | A | D | D | D | - | - | A | B | D | - |
| Nitro Ethane | A | A | D | C | B | - | A | A | C | B | - |
| Nitrobenzene | B | B | D | B1 | B1 | A1 | A2 | A | B | - | A |
| Nitrobenzine | - | - | - | - | C | - | A | A | A | C | - |
| Nitrogen Fertilizer | - | - | - | - | - | - | - | A | - | - | - |
| Nitrogen Tetroxide | D | - | D | D | C | - | - | A | C | C | - |
| Nitrogen(Gas) | A | A | A | A | A | A | D | A | A | A | - |
| Nitromethane | A | A1 | D | B2 | B2 | A2 | A2 | A | D | - | - |
| Nitrous Acid | D | B | - | A | A | B | - | A | B | - | - |

Химическая стойкость: A = Превосходная B = Хорошая C = Умеренная, материал не рекомендуется D = Быстрое разрушение материала, материал не рекомендуется,

1. Хорошая стойкость при температуре до 22°C 2. Хорошая стойкость при температуре до 48°C

" - " = Нет данных по химической стойкости

| | ALLUMINIUM | AISI 316 | NBR | PP | EPDM | PVDF | PPS | PTFE | FPM | SANTOPRENE | PE |
|------------------------------------|------------|----------|-----|----|------|------|-----|------|-----|------------|----|
| Nitrous Oxide | B | B | - | D | A | D | - | A | B | - | - |
| O Dichloro Benzene | A | - | D | D | - | - | A | - | A | A | - |
| Octachloratoluene | D | - | D | D | D | - | A | A | A | D | - |
| Octadecane | - | - | - | - | D | - | - | A | A | D | - |
| Octane | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oils: Aniline | D | A | D | A | B | A | - | A | C | - | - |
| Oils: Anise | - | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oils: Bay | - | A | - | - | - | A | - | - | A | - | - |
| Oils: Bone | - | A | A | A | - | A | - | A | A | - | - |
| Oils: Castor | A | A | B | A | B | A | - | A | A | D | - |
| Oils: Cinnamon | - | A | - | D | - | - | - | A | A | - | - |
| Oils: Clove | B | A | A | - | - | - | - | A | A | - | - |
| Oils: Coconut | A | A | A | A1 | D | A | - | A | A | - | - |
| Oils: Cod Liver | A | A | A | A1 | A | A | - | A | A | - | - |
| Oils: Corn | A | A | D | A2 | C | A | - | A | B | A | - |
| Oils: Cottonseed | A | A | A | A | D | A | A | A | A | - | B |
| Oils: Creosote | B | B | D | C | D | - | - | A | A | - | A |
| Oils: Diesel Fuel (20, 30, 40, 50) | A | A | A | A1 | D | A | A | A | A | D | D |
| Oils: Fuel (1, 2, 3, 5A, 5B, 6) | C1 | A | B | B | D | B | A | A | B | - | D |
| Oils: Ginger | - | D | A | - | A | A | - | A | A | - | - |
| Oils: Hydraulic Oil (Petro) | A | A | A | D | D | A | D | A | A | D | A |
| Oils: Hydraulic Oil (Synthetic) | A | A | D | D | A | A | - | A | A | - | - |
| Oils: Lemon | A | A | - | - | D | A | - | A | A | - | - |
| Oils: Linseed | B | A | A | A | D | A | B | A | A | - | A |
| Oils: Mineral | A | A | A | A | D | A | A | A | A | D | C |
| Oils: Olive | A | A | D | A | D | - | - | A1 | A | - | - |
| Oils: Orange | A | A | A | A | - | A | - | - | A | - | - |
| Oils: Palm | - | A | A | - | A | A | - | A | A | - | - |
| Oils: Peanut | A | A | A | D | D | A | - | A | A | - | - |
| Oils: Peppermint | D | A | D | - | - | A | - | A | A | - | - |
| Oils: Pine | A | A | D | B | D | A | - | A | A | - | - |

Химическая стойкость: A = Превосходная B = Хорошая C = Умеренная, материал не рекомендуется D = Быстрое разрушение материала, материал не рекомендуется,

1. Хорошая стойкость при температуре до 22°C 2. Хорошая стойкость при температуре до 48°C

" - " = Нет данных по химической стойкости

| | ALLUMINIUM | AISI 316 | NBR | PP | EPDM | PVDF | PPS | PTFE | FPM | SANTOPRENE | PE |
|------------------------|------------|----------|-----|----|------|------|-----|------|-----|------------|----|
| Oils: Rapeseed | - | A | D | D | A | A | - | A | A | - | - |
| Oils: Rosin | B1 | A1 | A | A2 | - | A | - | A | A | - | A |
| Oils: sesame Seed | - | A | A | A | - | A | - | A | A | - | - |
| Oils: Silicone | A | A | A | A | A | A | A1 | A | A | - | - |
| Oils: Soybean | A | A | A | A1 | C | A | - | A | A | - | - |
| Oils: Sperm (whale) | - | A | A | - | - | A | - | A | A | - | - |
| Oils: Tanning | - | A | A | - | - | A | - | - | A | - | - |
| Oils: Tranformer | A | A | A | B | D | A | - | A | A | - | A |
| Oils: Turbine | A | A | B | B1 | A | A | - | A | A | - | - |
| Oleic Acid | A | A | B | B1 | B | A | A | A | B | - | A |
| Oleum 100% | B | A | D | D | D | D | A1 | A | A | - | - |
| Oleum 25% | B | B | D | D | D | C1 | A1 | A | A | - | - |
| Oleum Spirits | D | B | D | D | C | - | A | A | A | C | D |
| Oxalic Acid (cold) | A | A | D | A2 | A | B | A | A1 | A | A | A |
| Oxgen Cold | A | A | C | C | B | A | A | A | A | B | - |
| Oxygen 200 400 F | A | A | D | D | D | - | A | A | B | D | - |
| Ozone | B | A | D | B | A | A | - | A | A | - | B |
| Paint Thinner, Duco | A | A | A | D | D | - | - | A | B | D | - |
| Palmitic Acid | B | A1 | A2 | B1 | B1 | A2 | - | A2 | A1 | A | - |
| Paraffin | A | A | B | A1 | D | A | - | A | B | - | A |
| Pechloric Acid | D | C | D | C | B | A | - | A | A | - | C |
| Pentane | B | C | A | D | D | A | - | A | A | - | - |
| Perchloric Acid 10% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Perchloric Acid 70% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Perchloroethylene | C | A1 | C | D | D | A | A | A | A | D | B |
| Petrolatum | - | A | A | D | A | A | - | C | A | - | - |
| Petroleum | D | A1 | A2 | B1 | D | A | - | A2 | A2 | C | C |
| Petroleum Above 250 | A | A | C | - | D | - | A | A | B | D | C |
| Petroleum Below 250 | A | A | A | A | D | A | A | A | A | D | C |
| Phenil (Carbolic Acid) | A | B | D | B | B | A1 | A | A | A | - | B |
| Phenol (10%) | A | B | D | B1 | B | A | A | A | A | - | - |

Химическая стойкость: A = Превосходная B = Хорошая C = Умеренная, материал не рекомендуется D = Быстрое разрушение материала, материал не рекомендуется,

1. Хорошая стойкость при температуре до 22°C 2. Хорошая стойкость при температуре до 48°C

" - " = Нет данных по химической стойкости

| | ALLUMINIUM | AISI 316 | NBR | PP | EPDM | PVDF | PPS | PTFE | FPM | SANTOPRENE | PE |
|--------------------------------------|------------|----------|-----|----|------|------|-----|------|-----|------------|----|
| Phenol (Carbolic Acid) | B | A | D | C | C | A | B | A | A | C | D |
| Phenyl Ethyl Ether | - | - | D | D | D | D | - | A | C | D | - |
| Phenyl Hydrazine | - | - | D | D | C | C | - | A | A | C | - |
| Phenylbenzene | - | - | D | - | D | - | - | A | A | D | - |
| Phorone | - | - | D | D | C | C | - | A | A | C | - |
| Phosphoric Acid 20% | C | A | D | A2 | B | A | A | A | A | - | - |
| Phosphoric Acid 40% | C | B | D | A2 | B | A | A | A | A | - | B |
| Phosphoric Acid 40% - 100% | C | B | D | A2 | B | A | A | A | A | - | A2 |
| Phosphoric Acid (crude) | C | B | D | B2 | B | A | A | A | A | - | - |
| Potassium Chromate | B1 | B1 | A1 | A | A2 | B | - | A1 | A | - | - |
| Potassium Cupro Cyanide | - | - | A | - | A | - | - | A | A | A | - |
| Potassium Cyanide Solutions | D | B1 | A1 | A | A1 | A | A | A | A | - | - |
| Potassium Dichromate | B | B1 | A1 | A | A1 | A | A | A | A | - | A |
| Potassium Ferricyanide | B2 | B1 | D | A2 | A | A2 | - | A2 | A | - | - |
| Potassium Ferrocynaide | B1 | B | D | A | A | A | - | A | A | - | - |
| Potassium Hydroxide (Caustic Potash) | D | A1 | B1 | A | A2 | A | A | A | B | - | A |
| Potassium Hypochlorite | D | B | A1 | - | A1 | A1 | A | A2 | - | - | - |
| Potassium Iodide | B1 | A1 | A1 | A2 | A | A2 | A2 | A2 | A | - | B |
| Potassium Nitrate | B | B | A2 | A | A | A | A | A | A | - | A |
| Potassium Oxalate | B1 | B1 | - | - | - | - | - | A2 | - | - | - |
| Potassium Permanganate | B1 | B | C | A1 | A | A | A | A | A | - | A |
| Potassium Sulfate | C | A | A2 | A | A1 | A | A | A | A2 | - | A |
| Potassium Sulfide | D | B | A | A | A | A | A | A | A | - | - |
| Producer Gas | - | - | A | - | C | - | - | A | A | C | - |
| Propane (liquefied) | A | A | A | A | D | A | - | A | A | - | A |
| Propyl Acetate | - | - | D | C | C | A | - | A | D | C | - |
| Propyl Alcohol | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Propyl Nitrate | A | - | - | - | B | - | A | A | C | B | - |
| Propylene | A | A1 | D | - | D | - | - | A2 | A1 | - | - |
| Propylene Glycol | B | B | A | A2 | A | - | - | A | A | - | B |
| Propylene Oxide | B | A | - | C | B | D | B | A | - | B | - |

Химическая стойкость: A = Превосходная B = Хорошая C = Умеренная, материал не рекомендуется D = Быстрое разрушение материала, материал не рекомендуется,

1. Хорошая стойкость при температуре до 22°C 2. Хорошая стойкость при температуре до 48°C

" - " = Нет данных по химической стойкости

| | ALLUMINIUM | AISI 316 | NBR | PP | EPDM | PVDF | PPS | PTFE | FPM | SANTOPRENE | PE |
|-----------------------------|------------|----------|-----|----|------|------|-----|------|-----|------------|----|
| Pydrauls | - | - | D | - | B | A | - | A | A | B | - |
| Pyranol | - | - | A | - | D | - | - | A | A | D | - |
| Pyridine | B | A | D | A2 | B | D | A | A | D | A | A |
| Pyrogallic Acid | B | B | - | A | B | A | - | A | A | - | - |
| Pyroligneous Acid | D | B | C | - | B | A | D | A | A | B | - |
| Pyrrole | - | - | D | - | C | - | - | A | C | C | - |
| Radiation | - | - | B | - | C | - | - | A | B | C | - |
| Red Oil | - | - | A | - | B | - | - | A | A | B | - |
| Resorcinal | - | - | - | A2 | B1 | - | - | A2 | A1 | D | - |
| Rosins | B1 | A1 | A2 | A2 | - | - | - | A | A | - | A |
| Rum | - | A | A | A | A | - | - | - | A | - | - |
| Rust Inhibitors | - | A | A | A | - | - | - | - | A | - | - |
| Sal Ammoniac | D | A | A | - | A | - | D | A | A | A | - |
| Salad Dressings | B | A | A | A | - | - | - | - | A | - | - |
| Salicyaldehyde | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Salicylic Acid | B2 | B2 | B | A1 | A | A | - | A2 | A1 | - | - |
| Salt Brine (NaCl saturated) | B1 | A2 | A | A | A | A | A | A2 | A2 | - | A |
| Sea Water | B | C | A2 | A | A2 | A | A | A | A | A | A |
| Sewage | B | A | A | A | B | - | B | A | A | B | - |
| Shellac (Bleached) | A | A | A2 | A | A2 | - | - | A | A | - | - |
| Shellac (Orange) | A | A | A | A | A | - | - | A | A | - | - |
| Silicate Esters | - | - | A | - | D | - | - | A | A | D | - |
| Silicone | A | A | A | A | A | A | A1 | A | A | - | - |
| Silicone Greases | - | - | A | - | A | - | - | A | A | A | - |
| Silver Bromide | D | D | - | - | - | - | - | A | - | - | - |
| Silver Chloride | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Silver Cyanide | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Silver Nitrate | D | B | B | A1 | A | A | A | A | A | - | A |
| Skydrol 500 | - | - | D | - | A | A | - | A | C | A | - |
| Skydrol 7000 | - | - | D | - | C | A | - | A | B | C | - |
| Soap Solutions | C | A1 | A | A | A | A1 | A | A | A | A | A |

Химическая стойкость: A = Превосходная B = Хорошая C = Умеренная, материал не рекомендуется D = Быстрое разрушение материала, материал не рекомендуется,

1. Хорошая стойкость при температуре до 22°C 2. Хорошая стойкость при температуре до 48°C

" - " = Нет данных по химической стойкости

| | ALLUMINIUM | AISI 316 | NBR | PP | EPDM | PVDF | PPS | PTFE | FPM | SANTOPRENE | PE |
|---------------------------------|------------|----------|-----|----|------|------|-----|------|-----|------------|----|
| Soda Ash (see Sodium Carbonate) | D | A | A1 | A | A2 | A | A | A | A | - | A |
| Sodium Acetate | B | B1 | B | A | A | A | A | A | D | - | A |
| Sodium Aluminate | - | A | A | - | A | - | A | A | A | - | - |
| Sodium Benzoate | A1 | - | B | A2 | A | A2 | - | A2 | A1 | - | A |
| Sodium Bicarbonate | D | A1 | A1 | A | A2 | A | A | A | A | - | A |
| Sodium Bichromate | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sodium Bisulfate | D | C | B2 | A | A2 | A | A | A | A | - | A |
| Sodium Bisulfite | D | B1 | A2 | A | A2 | A | A | A | A | - | A |
| Sodium Borate | C | B | A | A | A | A | C | A | A | A | A |
| Sodium Borate (Borax) | C | B | A1 | A2 | A | A | A | A | A | - | A |
| Sodium Bromide | D | C | - | - | A | A2 | - | A2 | A1 | - | - |
| Sodium Carbonate | D | A | A | A | A2 | A | A | A | A | - | - |
| Sodium Chlorate | B | A | A | A | A | A | B | A | A | A | B |
| Sodium Chloride | C | C | A | A | A | A | C | A | A | A | A |
| Sodium Chromate | D | - | A | A | - | - | D | A | A | A | - |
| Sodium Cyanide | D | B1 | A | A | A2 | A | A | A | A2 | - | A |
| Sodium Dichromate | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A | - |
| Sodium Ferrocyanide | A | B | A | A | A | A | - | A | A | - | - |
| Sodium Fluoride | B | D | A1 | A | A | A | - | A1 | A | - | - |
| Sodium Hydrosulfite | A | - | C | - | B | - | - | A | A | - | - |
| Sodium Hydroxide (20%) | D | B2 | A | A | B | A | A | A | C | - | A |
| Sodium Hydroxide (50%) | D | B1 | A1 | A | B1 | A | A | A | D | - | A |
| Sodium Hydroxide (80%) | D | B1 | D | A | B1 | A | A | A1 | D | - | A |
| Sodium Hypochlorite (<20%) | D | C | B | C | B | A | A | A | A1 | - | A |
| Sodium Hypochlorite (100%) | D | D | D | C | B1 | A | A | A | A1 | - | A |
| Sodium Hyposulfate | D | A | - | - | - | - | - | A | - | - | - |
| Sodium Metaphosphate | C | A | A | A1 | A | A | - | A | A | - | A |
| Sodium Metasilicate | D | A | A | A | A1 | - | - | A | A | - | - |
| Sodium Nitrate | B | B1 | A1 | A | A | A | A | A | A | - | A |
| Sodium Nitrite | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sodium Perborate | C | B | B | A | A | - | - | A | A | - | A |

Химическая стойкость: A = Превосходная B = Хорошая C = Умеренная, материал не рекомендуется D = Быстрое разрушение материала, материал не рекомендуется,

1. Хорошая стойкость при температуре до 22°C 2. Хорошая стойкость при температуре до 48°C

" - " = Нет данных по химической стойкости

| | ALLUMINIUM | AISI 316 | NBR | PP | EPDM | PVDF | PPS | PTFE | FPM | SANTOPRENE | PE |
|----------------------|------------|----------|-----|----|------|------|-----|------|-----|------------|----|
| Sodium Peroxide | C | A | B | B | A | A | - | A | A | - | A |
| Sodium Polyphosphate | D | B | A | A | A | A | - | A | A | - | A |
| Sodium Silicate | A | B | A | A | A | A | A | A | A | - | A |
| Sodium Sulfate | A | B1 | A | A | A | A | A | A | A | - | A |
| Sodium Sulfide | D | D | A | A | A2 | A | A | A | A2 | - | A |
| Sodium Sulfite | C1 | A | A | A2 | A | A | - | A | A2 | - | A |
| Sodium Tetraborate | C | A | A | - | A | - | - | A | A | - | A |
| Sodium Thiosulfate | A | B | B | A2 | A2 | A | A | A | A | - | A |
| Sorghum | - | A | A | - | - | - | - | - | A | - | - |
| Soy Sauce | A | A | A | - | - | - | - | - | A | - | - |
| Stannic Chloride | D | D | A | A | A | A | A | A | A | - | - |
| Stannic Fluoborate | - | A | A | - | - | - | - | - | A | - | - |
| Stannic Fluoroborate | D | - | A | - | - | - | D | - | A | D | - |
| Stannous Chloride | D | A2 | A | A | C | A | A1 | A | A | - | - |
| Starch | A | A | A | A2 | A | - | - | A | A | - | - |
| Steam 220 300 F | A | A | D | - | A | A | A | D | D | A | - |
| Stearic Acid | B | A | B | A2 | B | A | - | A | A1 | A | - |
| Stoddard Solvent | A | A | A | C | D | A | A | A | A | D | - |
| Styrene | A | A | D | - | D | - | - | A | B | - | - |
| Sucrose Solutions | - | - | A | - | A | - | - | A | A | C | - |
| Sugar (Liquids) | A | A | A | A | A | - | - | A | A | - | - |
| Sulfate (Liquors) | D | B | A2 | A | A | A | - | A | A1 | - | A |
| Sulfite Liquors | D | B | A | - | B | A | D | A | A | - | - |
| Sulfur | D | A | B | A | A | A | D | A | A | - | - |
| Sulfur Chloride | D | D | D | C | D | A | D | A | A | A | C |
| Sulfur Dioxide | D | A | D | A | A | A | D | A | D | A | B |
| Sulfur Dioxide (dry) | B | A | D | A1 | A2 | A | A | A | A | - | A |
| Sulfur Hexafluoride | D | - | B | - | A | - | D | A | A | A | B |
| Sulfur Trioxide | D | B | C | - | C | - | D | A | A | - | C |
| Sulfur Trioxide Dry | A | C | D | D | C | - | A | A | A | C | - |
| Sulfuric Acid (<10%) | D | B | A1 | A2 | A | A | A | A | A | - | D |

Химическая стойкость: A = Превосходная B = Хорошая C = Умеренная, материал не рекомендуется D = Быстрое разрушение материала, материал не рекомендуется,

1. Хорошая стойкость при температуре до 22°C 2. Хорошая стойкость при температуре до 48°C

“ - ” = Нет данных по химической стойкости

| | ALLUMINIUM | AISI 316 | NBR | PP | EPDM | PVDF | PPS | PTFE | FPM | SANTOPRENE | PE |
|---------------------------|------------|----------|-----|----|------|------|-----|------|-----|------------|----|
| Sulfuric Acid (10-50%) | D | D | B1 | B1 | B2 | A | A | A | A2 | A | D |
| Sulfuric Acid 75-100%) | D | D | C | C1 | B1 | A | A1 | A | A1 | C | D |
| Sulfuril Chloride | - | - | - | - | - | - | - | A | - | - | - |
| Sulfurous Acid | B1 | B | B1 | A | B | A | A | A | A | - | D |
| Syrup | A | A | A | A | - | - | A | - | A | - | - |
| Tall Oil | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tallow | A | A | A | A2 | A | - | - | A | A | - | A |
| Tannic Acid | C | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A |
| Tanning Liquors | A | A2 | B1 | A1 | B | - | - | A | A | - | - |
| Tar, Bituminous | - | B | B | D | D | A | - | A | A | D | - |
| Tartaric Acid | B1 | C2 | A | A | B | B | A | A | A | A | A |
| Terpineol | A | A | C | B | B | - | A | A | A | B | - |
| Tertiary Butyl Alcohol | - | - | A | B | A | - | - | A | B | A | - |
| Tertiary Butyl Catechol | C | A | D | B | B | - | C | A | A | B | - |
| Tertiary Butyl Mercaptan | - | - | D | D | D | - | - | A | A | D | C |
| Tetra Bromo Methane | D | - | D | D | D | - | D | A | A | D | - |
| Tetra Butyl Titanate | - | - | B | B | B | - | - | A | A | B | - |
| Tetrachloroethane | C | A | D | C | D | A | - | A | A | D | - |
| Tetrachloroethylene | - | A | D | D | D | - | - | A | A | - | B |
| Tetraethyl Lead | - | - | B | A | D | - | - | A | A | D | - |
| Tetrahydrofuran | - | A | D | C2 | D | B1 | A | A | D | D | B |
| Tetralin | A | A | D | D | D | - | A | A | A | D | - |
| Thionyl Chloride | D | - | D | D | D | A | D | A | A | D | - |
| Tin Salts | D | D | A | A | B | A | - | A | A | - | - |
| Titanium Tetrachloride | D | B | C | D | D | - | D | A | A | D | - |
| Toluene (Toluol) | A | A | D | C | D | A | A | A | C | D | C |
| Toluene Diisocyanate | - | - | - | - | A | - | - | A | - | A | - |
| Tomato Juice | A | A | A | A | A | A | A | A | A | - | A |
| Transformer Oil | A | A | B | B | D | A | A | A | A | D | - |
| Transmission Fluid Type A | A | A | A | - | D | - | A | A | A | A | - |
| Triacetin | B | - | A | - | A | - | B | A | C | A | - |

Химическая стойкость: A = Превосходная B = Хорошая C = Умеренная, материал не рекомендуется D = Быстрое разрушение материала, материал не рекомендуется,

1. Хорошая стойкость при температуре до 22°C 2. Хорошая стойкость при температуре до 48°C

“ - ” = Нет данных по химической стойкости

| | ALLUMINIUM | AISI 316 | NBR | PP | EPDM | PVDF | PPS | PTFE | FPM | SANTOPRENE | PE |
|---------------------------------|------------|----------|-----|----|------|------|-----|------|-----|------------|----|
| Triaryl Phosphate | D | D | - | A | - | - | A | A | A | - | - |
| Tributoxy Ethyl Phosphate | - | - | D | - | A | - | - | A | B | A | - |
| Tributyl Mercaptan | - | - | D | - | D | - | - | A | A | D | - |
| Trichloroacetic Acid | D | C | - | A | B | B | A | A | C | - | - |
| Trichloroethane | D | B | D | C | D | A | - | A | A | D | - |
| Trichloroethylene | D | B | D | C1 | D | B | A1 | A | A | D | C1 |
| Trichloropropane | D | A | D | - | - | - | - | A1 | A | - | - |
| Tricresylphosphate | D | B | D | A1 | A | D | - | A | A2 | - | - |
| Triethanol Amine | B | A | B | A | B | A | B | A | B | B | - |
| Triethyl Aluminum | - | D | D | - | - | - | - | A | B | - | - |
| Triethyl Borane | - | D | D | - | - | - | - | A | A | - | - |
| Triethylamine | - | A | C | D | A | A2 | - | A | D | - | - |
| Trinitrotoluene | - | D | D | - | D | - | - | A | C | D | - |
| Trioctyl Phosphate | - | D | D | - | A | - | - | A | B | A | - |
| Trisodium Phosphate | D | B | A | A | A | A | A | A | A | - | A |
| Tung Oil | A | A | A | - | C | - | A | A | B | C | - |
| Turpentine | A | A | - | D | D | A | A | A | A | D | D |
| Unleaded Gasoline | A | D | A | D | D | - | A | A | A | D | - |
| Urea | B | B | B | A | A | A | A | A | A | - | A |
| Uric Acid | D | B | - | - | - | - | - | A | - | A | - |
| Urine | B | A | A1 | A | A1 | A | - | A1 | A1 | - | A |
| Varnish | A | A | B | A | D | - | - | A | A | - | A |
| Vegetable Juice | D | A | A2 | - | A | - | - | A | A | - | - |
| Vinegar | D | A | B | A | A | B | A | A | A | - | A |
| Vinyl Acetate | A1 | B | D | B1 | B2 | A2 | - | A2 | A1 | - | D |
| Vinyl Chloride | B1 | A1 | D | - | C | B1 | - | A2 | A1 | - | - |
| Water, Acid, Mine | D | B | A | A | A | A | A | A | A | - | - |
| Water, Delonized | A2 | A2 | A1 | A2 | A1 | A2 | A | A2 | A1 | - | - |
| Water, demineralized, Distilled | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | - |
| Water, Fresh | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Water, Salt | B | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A |

Химическая стойкость: A = Превосходная B = Хорошая C = Умеренная, материал не рекомендуется D = Быстрое разрушение материала, материал не рекомендуется,

1. Хорошая стойкость при температуре до 22°C 2. Хорошая стойкость при температуре до 48°C

" - " = Нет данных по химической стойкости

